




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Revision: 17 aprile 2018



VOLARE

Revetement épais, effet pierre.

Caractéristiques générales

Composition: **VOLARE** est un revêtement décoratif coloré et minéral de haute qualité. Il est formulé avec du mastic spécial à la chaux, des pigments inorganiques et des minéraux naturels sélectionnés inertes.

Usage: Pour son élégance, VOLARE est idéal pour décorer et protéger les murs intérieurs et extérieurs de bâtiments prestigieux anciens ou modernes.

Application

Préparation de la surface: *Nouvelles surfaces extérieures:* Assurez-vous que la surface soit parfaitement sèche et assainie - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et les enduits pré-mélangés. Si nécessaire, niveler toutes les imperfections avec un mortier pour externes approprié; enfin poncer et nettoyer les surfaces. Ensuite, appliquez une couche de fixateur acrylique FISSACRIL dilué 1: 3 et après 4 à 6 heures, appliquez une couche de PRIMAVOLARE avec un rouleau ou une brosse.



Surfaces extérieures peintes: Enlevez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées avec de l'hypochlorite de sodium. Puis désinfectez avec une main de MUFFACID. Enlever les restes des vieilles peintures et, si nécessaire, remplir et enlever les imperfections avec un mortier pour externe approprié. Ensuite, appliquez une couche de fixateur acrylique FISSACRIL dilué 1: 3 et après 4 à 6 heures, appliquez une couche de PRIMAVOLARE avec un rouleau (dilué à 20% avec de l'eau) ou une brosse (diluée à 20% avec de l'eau). En cas de substrats très calcaires, il est conseillé de remplacer FISSACRIL par l'isolant ISOL 45.

Nouvelles surfaces internes: Si nécessaire, nettoyez la surface avec un enduit en poudre ou en pâte (type FLYSTUK), poncez avec du papier abrasif (nous recommandons un type de grain P120) après environ 12 heures. Une fois le ponçage terminé, procéder à l'élimination éventuelle de la saleté et de la poussière, appliquer une couche de fixateur acrylique FISSACRIL dilué avec de l'eau dans un rapport de 1: 3. Après 4 à 5 heures dès l'application du fixateur, appliquer au rouleau ou pinceau, 1 couche de PRIMAVOLARE (dilué comme ci-dessus).

Surfaces internes peintes: Enlevez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées avec de l'acide. Puis désinfectez avec une main de MUFFACID. Enlever les restes de peinture ancienne et, si nécessaire, remplir et lisser les imperfections avec FLYSTUK; poncer et nettoyer les surfaces. Ensuite, appliquer une couche de fixateur acrylique FISSACRIL dilué avec de l'eau dans un rapport de 1: 3. Après 4 à 5 heures après l'application du fixateur, appliquer, au rouleau ou au pinceau, 1 couche de PRIMAVOLARE (dilué comme ci-dessus).

Applications techniques

Méthodes d'application: Spatule américaine ou truelle en acier inoxydable: Prêt à l'emploi

Appliquer la première couche de VOLARE en utilisant une truelle en acier et répartir le produit de manière homogène sur toute la surface. Après 4 à 6 heures, appliquer la deuxième couche en écrasant le produit avant de le sécher. Après 24 heures, poncer avec du papier abrasif P180-220. À la fin du travail, nettoyez soigneusement le mur de la poussière de ponçage. Pour obtenir l'effet final (velouté et protégé) utiliser une éponge pour appliquer le VOLARE ANTIACQUA (produit prêt à l'emploi) en le passant de manière circulaire sur tous les murs précédemment décorés. Le produit, en plus de l'effet velouté ci-dessus, confère également des propriétés hydrofuges et respirantes..

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	1 ÷ 2	mm par couche
Hors poussière:	4 ÷ 6	h
Recouvrable après:	6 - 8	h
Sec en profondeur:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage

Le produit peut être coloré avec les systèmes de teinture L'ANGELO OX et MAXXI ainsi qu'avec des colorants universels qui sont sur le marché.

Il convient de mélanger différents lots de production de la même couleur pour éviter d'éventuelles différences de couleur pendant l'application.

Technical properties

Poids spécifique:	1,50 ÷ 1,52	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	12 - 14	
Contenu solide:	72%	
Rendement théorique extérieur:	1,5	mq/Kg
Rendement théorique intérieur:	1,2	mq/Kg
Couleur:	Fiche couleur	
Aspect:	Mat	
Emballages:	1 - 8 – 20	Kg

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale: +5°C

Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

Spécifications

Revêtement effet pierre épaisse. Préparation de la surface avec une couche de fixateur acrylique FISSACRIL et une couche de PRIMAVOLARE par la suite. Application de deux couches de VOLARE avec la quantité requise pour obtenir une épaisseur du film, sèche, appropriée. Tout doit être effectué conformément aux règles d'application, pour un coût de € par mètre carré, y compris le matériel et l'installation.

Avertissements

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances. Cependant, de telles informations et suggestions peuvent ne pas avoir de GARANTIE pour l'applicateur, puisque les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle direct. Il est conseillé d'assurer l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préliminaires.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.