

BIPLASMA 3D METAL

SCHEDA TECNICA

Revisione : 12/01/2022

Prodotto: **Biplasma 3d Metal**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

BIPLASMA 3D METAL sont des poudres très fines d'alliages métalliques purs de CUIVRE - ETAIN - LAITON - BRONZE idéales pour donner des effets métallisés spéciaux au BIPLASMA 3D. D'utilisation simple, elles permettent d'obtenir des nuances de couleurs infinies. BIPLASMA 3D avec l'ajout de poudres BIPLASMA 3D METAL transforme n'importe quelle surface en un métal noble que l'applicateur peut façonner selon sa créativité pour obtenir un traitement des matériaux, des finitions brillantes en feuille.

Utiliser

Ajouté au BIPLASMA 3D BASE D/A il convient à la décoration de magasins, bars, hôtels et maisons et trouve son application pour la décoration de murs et sols, éléments d'ameublement, tables, banques d'accueil, comptoirs et meubles.

Preparation des medias



1ère étape:

Mélanger BIPLASMA 3D BASE D/A + BIPLASMA 3D METAL (POUDRE MÉTALLIQUE) dans un rapport de 1: 1,5 en poids avec un mélangeur mécanique équipé d'une spirale jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.



2ème étape:

Ajouter progressivement BIPLASMA 3D PART B (DURCISSEUR) sous agitation mécanique continue jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux puis ajouter 10% d'eau et mélanger.



Température d' application:	+10 ÷ +30	°C
Humidité relative d' application:	<50%	
Pot life: Produit A+B cuivre	30	minutes à 20°C
Pot life: Produit A+B étain (argent)	90	minutes à 20°C
Pot life: Produit A+B laiton	90	minutes à 20°C

Pot life: Produit A+B bronze	90	minutes à 20°C
Hors poussière:	4 ÷ 6	h
Passable après:	24	h
Durcissement complet:	7	jours
Nettoyage outils:	diluents nitro	
Couleur:	CUIVRE – ETAIN (ARGENT) – LAITON – BRONZE	
Rendement Produit A+B (1 + 1,5 Kg)	5 – 6	Mq deux couches
Aspect:	POUDRE METALLIQUE	
Paquets	0,750	kg

Stockage:



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation de 12 mois.

Température minimale de stockage : + 5 °C



Température maximale de stockage : + 30°C

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.