

# RIFLESSO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 31/05/2022

Prodotto: **Riflesso**

Categoria: Decorativi EVOLution

Azienda: Loggia

## Caratteristiche generali

Enduit à base de chaux hydratée (âgée de 36 mois), poussière de marbre, formulé avec des pigments inorganiques, des additifs spéciaux et des charges minérales inertes. Excellente résistance aux rayons UV et moules.

## Utiliser

Convient pour une utilisation sur des bâtiments anciens ou modernes d'intérêt artistique. Le produit peut être utilisé pour les revêtements intérieurs et extérieurs.

## Preparation des surfaces



Avant d'appliquer Riflesso procéder à une préparation adéquate de la surface au moyen de charges en poudre ou en pâte (comme FLYSTUK) et après 12 heures lissez-la avec des papiers abrasifs (un grain de type P120-150 est recommandé). Après le ponçage et le dépoussiérage appliquez une couche de fixateur Fissacril dilué avec de l'eau dans le rapport 1 : 2/1 : 4. Après 4-5 heures de l'application du fixateur appliquez la base adaptée aux différents besoins.



Application de la couche de fonds :



Pour des murs lisses et bien rasés, appliquer une couche de Primariflesso à grain fin avec un pinceau ou un rouleau à poils rasés ; pour les murs où il est nécessaire de lisser en épaisseur car le support est irrégulier, appliquer une couche de Primariflesso gros grain puis une ou deux couches de Primariflesso base coat.

## Methodes d'application



Spatule americaine en inox ou truelle : Prêt à l'emploi. Si nécessaire, pour des besoins particuliers, ajouter de l'eau.

Pour de meilleurs résultats, appliquer 3 couches de RIFLESSO espacées de 6 à 8 heures. Les couches doivent être appliquées en chevauchant la spatule jusqu'à ce que le mur soit terminé. Une fois le mur terminé, il sera poli au moyen d'un grattoir en acier inoxydable dans différentes directions jusqu'à l'obtention de la brillance unique, lorsque le produit est encore humide. Pour obtenir un effet hydrofuge au bout de 2-3 jours il est possible de passer une cire CERA RIFLESSO à l'aide d'un chiffon doux

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	0,5 ÷ 1	µm par la couche
Sec hors poussière:	2	h
Peut être repeint après:	8	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

## Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO 40X.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,35 ÷ 1,40	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	12 - 14	
Solide en poids:	58%	
Rendement théorique:	2 – 3	m <sup>2</sup> /l
Mains recommandées:	Colori di Cartella	
Couleur:	Marmo lucido	
Apparence:	1 - 5 – 25	kg

## Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

## Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## **Mise en Garde**

---

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.**